



## PASTINA FLEXIBLE

Pastina flexible de base cementicia indicada para juntas de 2 a 16 mm. de espesor.



### CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Flexible.
- Anti-hongos.

### INDICACIONES

- Para uso interior y exterior.
- Áreas secas y húmedas.
- Indicado para piso y pared.

### PRESENTACIONES

- Bolsa plástica de 1 Kg.
- Bolsa plástica de 5 Kg.

### DATOS TÉCNICOS

#### Sustratos de Aplicación

Superficies secas, libres de suciedad, partes sueltas y otros contaminantes.

#### Revestimientos Compatibles

Cerámicas / Azulejos / Piedras naturales: mármoles, granitos, gres, semi gres, calcáneos.

#### Almacenaje

Conserve en lugar seco y ventilado, si es posible sobre tarimas de madera. Apilado máximo 15 bolsones y a una distancia mínima de 30 cm de las paredes y en el embalaje original cerrado.

#### Restricciones de Uso

No indicado para revestimientos metálicos, ya que se corre riesgo por la fricción entre el producto y la pieza. / Estufas, parrillas, chimeneas, cámaras frigoríficas, etc. / Asentamiento en superficies con resina, pintura, aceite o cualquier tipo de producto que impida la adherencia / Piscinas y saunas.



JN ARGENTINA

Representante exclusivo **BOSTIK FORTALEZA**

REV. 09/2020

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

**Composición** Cemento, agregados de minerales especiales, pigmentos inorgánicos y aditivos especiales no tóxicos.

**Consumo** Ver tabla de consumo en el embalaje.

**Temperatura** Ambiente: +5°C hasta +40°C.  
Superficie: +5°C hasta +27°C.

**Espesor** 2 a 16 mm.

**Densidad**  $1,8 \pm 0,1 \text{ g/cm}^3$ .

**Validez** 24 meses a partir de la fecha de fabricación impresa en el embalaje.

\* Valores a información resultante de ensayos de laboratorio en condiciones específicas. Estos pueden diferir en aplicaciones en particular de acuerdo a los materiales, condiciones ambientales, etc. Se sugiere a los usuarios realizar las pruebas necesarias para determinar la mejor forma de uso o ponerse en contacto con nuestro servicio técnico.

## RESULTADOS DE ENSAYOS

| TIPO DE ENSAYO                           | TIPO II     |
|------------------------------------------|-------------|
| Retención de agua (mm)                   | $\leq 65$   |
| Variación dimensional (mm/m)             | $\leq 2,00$ |
| Resistencia a la compresión (MPa)        | $\geq 10$   |
| Resistencia a la tracción (MPa)          | $\geq 3,0$  |
| Capilaridad 300 min (g/cm <sup>2</sup> ) | $\leq 0,30$ |
| Permeabilidad 240 min (cm <sup>3</sup> ) | $\leq 1,0$  |

## TIEMPOS

|                                      |                                            |
|--------------------------------------|--------------------------------------------|
| Trabajabilidad                       | 2 hs. 30 min.                              |
| Limpieza con esponja limpia y húmeda | 12 hs, nunca utilice ácidos para limpieza. |
| Liberación para tránsito normal      | 3 días.                                    |

## COLORES DISPONIBLES

