



PASTINA RESINADA PORCELANATO

Pastina de base cementicia resinada indicada para porcelanatos con juntas de 1 a 16 mm. de espesor.

Para áreas que requieren mayor desempeño, tales como: industrias, fachadas, y áreas sumergidas: piscinas, saunas, etc. Ideal para piezas de baja absorción.



CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Alta adherencia.
- Estabilidad de colores.
- Super liso.
- Anti-hongos.

INDICACIONES

- Para uso interior y exterior.
- Áreas secas y húmedas.
- Indicado para piso y pared.
- Apto para áreas sumergidas.

PRESENTACIONES

- Bolsa plástica de 1 Kg.
- Bolsa plástica de 5 Kg.

DATOS TÉCNICOS

Sustratos de Aplicación

Superficies secas, libres de suciedad, partes sueltas y otros contaminantes. / Superficies con más de 72 hs. después del asentamiento del revestimiento.

Revestimientos Compatibles

Cerámicas / Porcelanatos / Mallas y guardas / Piedras naturales: mármoles, granitos, gres, semi gres, calcáreos, piedra miracema, etc.

Almacenaje

Conserve en lugar seco y ventilado, si es posible sobre tarimas de madera. Apilado máximo 15 bolsones y a una distancia mínima de 30 cm. de las paredes y en el embalaje original cerrado.

Restricciones de Uso

No indicado para revestimientos metálicos, ya que se corre riesgo por la fricción entre el producto y la pieza. / Estufas, parrillas, chimeneas, cámaras frigoríficas, etc. / Asentamiento en superficies con resina, pintura, aceite o cualquier tipo de producto que impida la adherencia.



JN ARGENTINA

Representante exclusivo **BOSTIK FORTALEZA**

REV. 09/2020

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Composición Cemento, agregados de minerales especiales, pigmentos inorgánicos y aditivos especiales no tóxicos.

Consumo Ver tabla de consumo en el embalaje.

Temperatura Ambiente: +5°C hasta +40°C.
Superficie: +5°C hasta +27°C.

Espesor 1 a 16 mm.

Densidad $1,8 \pm 0,1 \text{ g/cm}^3$.

Validez 24 meses a partir de la fecha de fabricación impresa en el embalaje.

* Valores a información resultante de ensayos de laboratorio en condiciones específicas. Estos pueden diferir en aplicaciones en particular de acuerdo a los materiales, condiciones ambientales, etc. Se sugiere a los usuarios realizar las pruebas necesarias para determinar la mejor forma de uso o ponerse en contacto con nuestro servicio técnico.

RESULTADOS DE ENSAYOS

TIPO DE ENSAYO	TIPO II
Retención de agua (mm)	≤ 65
Variación dimensional (mm/m)	$\leq 2,00$
Resistencia a la compresión (MPa)	≥ 10
Resistencia a la tracción (MPa)	$\geq 3,0$
Capilaridad 300 min (g/cm ²)	$\leq 0,30$
Permeabilidad 240 min (cm ³)	$\leq 1,0$

TIEMPOS

Trabajabilidad	2 hs. 30 min.
Limpieza con esponja limpia y húmeda	12 hs. nunca utilice ácidos para limpieza,
Liberación para tránsito normal	24 hs.
Piscinas y Saunas	5 días.

COLORES DISPONIBLES

